

STYROFIX

Fisa tehnica

DESCRIERE :

Adeziv pentru ornamente din gips sau polistiren pentru interior

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta excelenta la suport
- Uscare rapida
- Aplicare usoara
- Nuanțe: alba.
- **DOMENII DE UTILIZARE**

Lipirea ornamentelor din gips sau polistiren (rozete, baghete, ancadrame decorative) pe suprafete interioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	U/M	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs			
Aspect	-	Pasta alba	vizual
Densitate 20°C	g/cm ³	1,75 ± 0.05%	SR EN ISO 2811-1: 2002
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	73	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	8 - 9	SR EN ISO 787-9:2003
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	Uniform, mat	vizual
Timp de uscare 23° 1mm grosime	h	4	SR EN ISO 1517:1999

Pregătirea suportului:

Suprafetele noi din beton, zidarie, tencuiala, glet:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Betonul sau mortarele noi (inclusive reparatiile) trebuie sa aiba o vechime de minim 28 de zile. Nerespectarea acestei conditii poate duce in timp la exfoliere. Suprafetele ce prezinta eflorescente trebuie curatate prin periere
- Tencuiala se curate de stropi si alte impuritati
- Placile de gips-carton se slefuiesc usor. In cazul suporturilor vechi deja vopsite, se fac reparatiile necesare , iar in cazul celor vopsite cu var sau huma se indeparteaza total acest strat.
- Suportul se impregneaza cu Acryl Primer diluat 1/4 - 1/7 avandu-se grija sa nu creeze pelicula si suportul sa ramana absorbant.

CONDITII DE APLICARE

- Temperatura mediului 12-35°C
- Umiditate relativa max. 75%
- Temperatura suportului 12-35°C
- Umiditatea suportului max 5%

- Temperatura produsului 12-35°C Pregătirea produsului
- Se conditioneaza la 12-35°C
- Se aplica cu spaclul pe spatele ornamentului sau baghetei intrun strat de 1- 4 mm, dupa care se fixeaza pe perete in pozitia dorita.
- Consum estimativ: 1.5 kg/m²/strat. In functie de rugozitatea suprafetei si pierderile accidentale consumul poate varia sensibil.

Ustensilele se spala cu apa curate imediat dupa utilizare.

Depozitare si transport: in ambalaj original, in locuri uscate ferite de inghet si temperaturi peste 35°C.

Ambalare: recipient din polipropilena de 1 kg, 4kg.

Termen de valabilitate : 24 luni in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare.

Masuri de SSM si SU

Produsul nu este inflamabil si nu este considerat nociv .

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor

S26- in cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist

S46 - In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta