

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium SpeedFix Mirror 936 este un adeziv de înaltă calitate, cu un singur component, gata de utilizare, pe bază de cauciuc sintetic, pentru lipirea oglinzilor. Are o aderență puternică și imediată și nu lasă dungi pe suprafețele verticale. Adezivul se usucă după ce solventul s-a evaporat, prin aceasta formând o conexiune puternică și de durată.

Domenii de aplicare

Folosit pentru montarea oglinzilor și vitraliilor pe majoritatea suprafețelor. Aderă la PAL, aluminiu, fier galvanizat, oțel, beton, cărămidă, etc. Nu folosiți pentru lucrările subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa.

Condiții de aplicare

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și curățate de murdărie, grăsime și praf. Temperatura la aplicare -20°C până la +38°C. Nu este adecvat pentru conexiuni în mișcare.

Instrucțiuni de aplicare

Testați aderența pe substrat înainte de utilizare pentru a vă asigura că produsul este adecvat pentru lucrarea dorită. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de dirijare a adezivului. Se taie capătul filetat într-un unghi de 45°, astfel încât să se producă o deschidere adecvată pentru aplicare. Puneți cartușul împreună cu aplicatorul în pistol și umpleți duza de instalare cu material adeziv, prin apăsarea în mod repetat a declanșatorului pistolului. Pentru o îmbinare curată, utilizați bandă de mascare înainte de a aplica materialul. Îndepărtați banda înainte de întărirea finală a adezivului. Adezivul poate fi folosit și ca adeziv de contact sau adeziv umed pe o singură suprafață (recomandat pentru materiale mai grele sau suprafețele care se află sub presiune mecanică). Aderență imediată.

Contact cu o singură față: Aplicați adezivul pe suprafața care urmează să fie lipită și presați suprafețele imediat pentru a obține cel mai bun rezultat. Fixați ferm suprafețele lipite. Suport mecanic trebuie să fie instalat timp de cel puțin 24 de ore, de preferință, până la întărirea sa finală. Evitați încărcarea termică, mecanică și chimică înainte de întărirea finală.

Contact dublu față-verso: Aplicați adezivul pe una dintre suprafețele ce urmează a fi lipite, apăsați suprafețele ferm și apoi separați. Păstrați suprafețele separat timp de 3-5 minute, în funcție de condițiile de cameră, și apoi împreunați ferm suprafețele. Pentru a realiza un contact maxim, suprafețele trebuie să fie presate împreună cu fermitate și sprijinite. Suport mecanic trebuie instalat cel puțin 24 de ore, de preferință până la întărirea sa finală. Evita sarcină termică, mecanică și chimică înainte de întărirea finală.

Curățare

Pentru îndepărtarea adezivului neîntărit se vor utiliza șervețele de curățare **PENOSIL Premium Cleaning Wipes**, sau solvenți organici, de exemplu acetona. Adezivul întărit se îndepărtează mecanic.

Date tehnice

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

Proprietăți	Unitate	Valoare
Timp formare membrană	minute	0 - 15
Întărire completă	ore	24-72
Densitate	g/cm ³	1,16 ± 0,01
Rezistență la întindere	N/mm ²	>2
Conținut de materii uscate	%	75 - 77
Consum de material	g/m ²	400 - 1000
Rezistența la temperatură	°C	-30°C +60°C

Parametrii menționați s-au obținut la +23 °C și 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel.

Culoare

Maro

Ambalaj

Cartuș plastic de 310ml, 12 bucăți în bax.

Depozitare

Termenul garantat de depozitare – 12 luni de la data de fabricație cu condiția să fie păstrat în ambalajul original închis ermetic, într-un loc uscat, la o temperatură de până la +30°C. Rezistență la îngheț – până la 5 cicluri de înghețare/dezghețare.

Condiții de reciclare

Goliți complet recipientul și asigurați o reciclare a reziduurilor în acord cu reglementările în vigoare.

Măsuri de siguranță

Pe durata utilizării produsului se va asigura o ventilație corespunzătoare. A se păstra în loc inaccesibil copiilor. Se va evita contactul substanței chimice cu pielea și ochii. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați asistență medicală. Produsul este extrem de inflamabil, a nu se apropia de surse de aprindere, flăcări deschise și a nu se fuma în apropierea produsului.

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de către producător și sunt prezentate cu bună credință. Din cauza variațiilor de materiale, precum și a diferitelor posibilități de aplicare care nu sunt în controlul nostru, nu suntem răspunzători pentru rezultatele obținute. Se recomandă testarea produsului înainte de aplicare.