



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

www.electricvalcor.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

Valcor Premium All Weather Sealant

Valcor Premium All Weather Sealant este un etanșant cu conținut de solvent, fără silicon, pe bază de cauciuc sintetic, care poate fi utilizat pentru repararea rapidă a deschiderilor și fisurilor chiar și atunci când plouă. Aderă la substraturi umede și ușor uleioase, cu toate acestea, suprafețele poroase trebuie să fie uscate, pentru a obține o mai bună aderență. Aderă bine la cele mai multe substraturi fără grund, cum ar fi cărămidă, beton, mortar, lemn, metal, sticla, multe materiale plastice și bitum. Elasticitate mare, nu se deformează, poate fi tratat chiar și după întărire. Agentul de etanșare întărit este rezistent la razele UV și intemperii.



Domenii de utilizare

Potrivit pentru lucrări generale de interior și exterior, de exemplu la lucrări de acoperișuri.

Condiții de aplicare

Temperatura la aplicare, între +5°C și +40°C. Suprafețele netede trebuie să fie curate și solide. Suprafețele netede pot fi umede, cele poroase trebuie să fie uscate.

Instrucțiuni de aplicare

Depozitați cartușele la temperatura camerei, timp de 24 de ore înainte de utilizare. Zonele de substrat care vor fi în contact cu materialul de etanșare trebuie să fie curate, uscate și lipsite de particule libere, praf, murdărie, rugină și alte impurități. Substraturile neporoase pot fi ude. Substraturile poroase trebuie să fie uscate. Suprafețele de contact pot fi uleioase. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a etanșantului. Se taie capătul filetat în așa fel încât se produce o deschidere adecvată pentru aplicare. Se pune cartușul împreună cu aplicatorul în pistol de silicon și se umple duza cu soluție de etanșare, prin apăsarea repetată a declanșatorului pistolului. Se aplică material de etanșare în rost, apăsând în mod repetat și uniform pe declanșatorul pistolului, trăgând lin duza de-a lungul îmbinării. După aplicare, suprafața se netezește, cu o racletă de cauciuc siliconic și se îndepărtează excesul de material. Pentru netezirea finală, utilizați multă apă și săpun. Marginile articulațiilor pot fi acoperite cu bandă izolatoare dar acesta se va îndepărta imediat după aplicarea etanșantului, înainte de întărire. În cazul scufundării sub apă pentru o lungă perioadă de timp, etanșantul Valcor Premium All Weather se îngălbenesc. Dar acest lucru nu afectează calitatea materialului. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. În timpul procesului de întărire, asigurați-vă că nu există impurități ce se pot depune pe suprafață și că suprafața nu este afectată de o sarcină mecanică. După uscare, etanșantul rămâne ușor lipicios la suprafață. Etanșantul poate fi vopsit cu vopsele comerciale și lacuri. Atunci când se utilizează vopsele care conțin solvenți, uscarea materialului de etanșare poate fi încetinită.



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

www.electricvalcor.ro

Curățare

Agentul de etanșare neîntărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu Valcor Premium Cleaning Wipes. Etanșantul întărit trebuie îndepărtat doar mecanic.

Date tehnice

Proprietăți	Unitate măsură	Valoare
Timp formare membrană	minute	15 - 20
Uscare	mm/24 h	1 - 2
Densitate DIN 53479-B	g/cm ³	0,95
Proprietăți etanșant întărit		
Modulus elongație 100%	N/mm ²	0,5
Mișcare în rost (ISO 11600)	%	±25
Duritate (Shore A) ISO 868		25 ± 5
Rezistența la temperatură	°C	-25 +80

Parametrii menționați s-au obținut la +23 °C și 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel.

Culoare

Transparent

Ambalaj

Cartuș plastic 310ml, 12 bucăți în bax.

Condiții de depozitare

Timp garantat de depozitare de 12 luni, începând de la data fabricației, dacă este depozitat în ambalajul original, sigilat, păstrat într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C și +30°C. Chiar și pentru perioade mai scurte, temperatura nu trebuie să depășească +60°C. Produsul nu îngheață. Nu depozitați în apropierea focului deschis sau a surselor de căldură activă.

Măsuri de siguranță

Trebuie asigurată o aerisire suficientă în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se solicită control medical. Siliconul întărit poate fi manipulat fără nici un pericol pentru sănătate. Mai multe informații specifice de siguranță sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate (SDS).