



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

FIȘĂ TEHNICĂ

VALCOR Premium SpeedFix Universal 907

VALCOR Premium SpeedFix Universal 907 adeziv sintetic de înaltă calitate, cu aderență inițială ridicată pentru lipirea diferitelor panouri de construcție. Are capacitatea de a lipi și umple rosturi din cele mai diverse materiale de construcție, făcând totul ușor și rapid.

- Lipire super-rapidă
- Aderență foarte puternică
- Aderență excelentă cu multe materiale de construcție
- Nu are nevoie de grunduri
- Rezistență la apă și temperaturi scăzute
- Pentru utilizare la interior și exterior
- Se poate vopsi



Domenii de utilizare

Utilizat pe șantierele de construcții pentru montarea elementelor de structură din lemn, a plăcilor de ipsos și lemn, a panouri decorative, pentru a întări rezistența șuruburilor dar și pentru a reduce utilizarea șuruburilor; pentru fixarea panourilor decorative. Potrivit pentru lipit chereștea tratată, placaj, PAL, chereștea de construcții, plăci fibrolemnoase, piatră și plăci. Nu utilizați pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa.

Condiții de aplicare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și curățate de murdărie, grăsime și alte particule libere. Temperatura la aplicare: de la -10°C până la +40°C.

Instrucțiuni de aplicare

Testați aderența pe substrat înainte de utilizare pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru lucrarea dorită. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a adezivului. Tăiați capătul filetat la un unghi de 45°, astfel încât să se producă o deschidere adecvată pentru aplicare. Plasați cartușul împreună cu aplicatorul în pistolul de aplicare silicon și umpleți duza de aplicare cu adeziv, apăsând repetat declanșatorul pistolului. Pentru o îmbinare curată, folosiți o bandă de protecție pentru a proteja suprafața adiacentă zonei de aplicare a materialului adeziv. Îndepărtați bandă de protecție înainte de întărirea finală a adezivului. Adezivul universal poate fi, de asemenea, utilizat ca adeziv de contact sau adeziv pe o singură suprafață (recomandat pentru materiale mai grele sau pentru suprafețe sub presiune). Imbinare imediată în 20 ''.

Montajul cu aplicare adeziv pe o singură suprafață: Aplicați adezivul pe una dintre suprafețele care trebuie lipite și uniți suprafețele imediat pentru a obține cele mai bune rezultate. Fixați ferm suprafețele lipite mecanic.



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

Obiectele montate cu adeziv universal trebuie susținute timp de cel puțin 24 de ore, de preferință până la terminarea procesului de întărire. Evitați încălzirea, încărcare mecanică și chimică înainte de întărirea finală.

Montajul cu aplicare adeziv pe ambele suprafețe: Aplicați adezivul pe una dintre suprafețele care trebuie lipite, uniți ferm suprafețele și apoi separați. Păstrați suprafețele separate timp de 3-5 minute, în funcție de condițiile din cameră, și apoi uniți din nou, ferm, cele două suprafețe. Pentru a obține un rezultat maxim, suprafețele trebuie presate împreună ferm și susținute. Suport mecanic este necesar timp de cel puțin 24 de ore, de preferință până la uscarea finală a adezivului. Evitați încărcările termice, mecanice și chimice înainte de întărirea finală.

Curățare

Adezivul neîntărit se poate îndepărta cu ajutorul șervețelilor umede VALCOR Premium Cleaning Wipes. Materialul întărit se va curăța numai mecanic.

Date tehnice

Caracteristica	Unitate	Valoare
Timp cartuș deschis	minute	0-5
Întărire completă	h	24 - 48
Densitate	g/m ³	1,25±0,02
Rezistența la temperatură	°C	-20...+80

Parametrii specificați au fost obținuți la + 23°C și umiditate relativă de 50%, dacă nu se specifică altfel.

Culoare

Bej

Ambalaj

Cartuș din plastic de 310ml, 12 bucăți în bax.

Condiții de depozitare

Durata de depozitare garantată este de 12 luni de la data fabricării, dacă este păstrat în ambalajul original, sigilat. Se depozitează în spații uscate și protejate de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 35°C.

Restricții

Nu este potrivit pentru utilizarea pe suprafețe de polietilenă, polipropilenă și polistiren expandat. Testul de aderență pentru orice material necunoscut este recomandat înainte de utilizare. Nu utilizați pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa. Elementele vor avea o conexiune rigidă, motiv pentru care adezivul nu este potrivit pentru rosturi flexibile.

Măsuri de siguranță

Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Foarte inflamabil, ține



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

departe de surse de aprindere, foc deschis și nu fumați în apropierea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mai multe informații sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate a produsului (SDS).